



STC Test Report

日期: 2011-03-18

第1页 / 共2页
(副本件)

编号: ST115982

申请公司(编号:QID574) : 宁波高新区科琦达塑胶科技有限公司
宁波市江南路1558号浙大科技园区1102号

联系人: 马会娟

样品描述 : 递交一(1)片送检样品, 描述为:
PVC防护网
颜色: 灰色
成份: PVC/高强涤纶丝
用途: 防护网
出口国: 中国

样品接收日期 : 2011-03-14

测试日期 : 2011-03-14 至 2011-03-18

测试项目 : GB 8624-1997, 6.2 章节(窗帘幕布类纺织物材料)

结论 : 经检测, 送检的样品在原样测试条件下不满足GB 8624-1997, 6.2 章节B1级的要求.

授权签字人
纺织及物料部门
上海标检产品检测有限公司



上海标检产品检测有限公司
STC (Shanghai) Company Limited

中国上海市协和路787号C北座4楼(邮编: 200335)
4Fl., Building C North, No. 787 Xiehe Road., Shanghai, China.(Zip code: 200335)
电话/Tel: (8621) 5219 8247 传真/Fax: (8621) 5219 8249 电邮/ Email: shstc@shstc.org 网页/Homepage : www.shstc.org

除非事先得到上海标检产品检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条件, 请参阅本页或本公司网页。
This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Shanghai) Company Limited.
For conditions of Issuance of this test report, Please refer to the overleaf or homepage



STC Test Report

日期: 2011-03-18

第2页 / 共2页
(副本件)

编号: ST115982

测试结果:


燃烧性能

依据标准: GB 8624-1997, 6.2 章节(窗帘幕布类纺织物材料), B1级, 原样测试.

测试指标	测试方法	结果		判定指标
		长度方向	宽度方向	B1级
损毁长度(mm)	GB/T 5455-1997	90.4	94.4	≤ 150
续燃时间(s)		0	0	≤ 5
阴燃时间(s)		0	0	≤ 5
氧指数(%)	GB/T 5454-1997	27.3	27.2	≥ 32

结论: 失败

样品图片



***** 报告结束 *****

上海标检产品检测有限公司
STC (Shanghai) Company Limited

中国上海市协和路787号C北座4楼(邮编: 200335)
4Fl., Building C North, No. 787 Xiehe Road., Shanghai, China.(Zip code: 200335)
电话/Tel: (8621) 5219 8247 传真/Fax: (8621) 5219 8249 电邮/ Email: shstc@shstc.org 网页/Homepage :www.shstc.org

除非事先得到上海标检产品检测有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告。与测试报告相关的签发条件, 请参阅背页或本公司网页。
This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Shanghai) Company Limited.
For conditions of Issuance of this test report, Please refer to the overleaf or homepage